



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «DOCTOR WOOD»

<b>Тип</b>	<b>Грунтовочный антисептик на основе алкида льняного масла для наружных деревянных поверхностей.</b>
<b>Область применения</b>	Грунтовочный антисептик «Doctor wood» на основе алкида льняного масла предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность. Грунтовочный состав глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря активному комплексу антисептиков нового поколения, обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Финишную отделку (нанесение лессирующих антисептиков или красок) рекомендуется производить в кратчайшие сроки, т.к. грунтовочный антисептик не защищает поверхность древесины от УФ-излучения.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	8 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	17%
<b>Плотность</b>	0,8 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	От пыли 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Базис</b>	ЕС

<b>Цвет</b>	Бесцветный. Допускается колеровка в цвета близкие к эталонным по каталогам цветов для лессирующих антисептиков.
<b>Хранение</b>	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить.
<b>Условия при окраске</b>	Поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком, распылением или погружением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.

---

---