

## AURA Golfström

### Особопрочная краска для ванной и кухни



- ✓ Высококачественная матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и пр.) и с высокой эксплуатационной нагрузкой.
- ✓ Обладает высокой адгезией к основанию и белизной.
- ✓ Обладает высокой укрывистостью, что предупреждает перерасход материала.
- ✓ Легко раскатывается и образует равномерное высококачественное покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств и бытовым загрязнителям (II класс износостойкости по DIN EN 13 300) и бытовым загрязнителям.
- ✓ Идеальна для поверхностей, требующих ежедневной влажной уборки.
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- ✓ Паропроницаемая. Не препятствует «естественному дыханию» поверхности во влажных помещениях.
- ✓ Тонируется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета (База А и TR).



Описание	
<b>Свойства</b>	<p>Легко наносится, хорошо укрывает.</p> <p>Образует суперпрочное равномерное покрытие с высокой степенью белизны, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (II класс износостойкости по DIN EN 13 300) и бытовым загрязнителям.</p> <p>Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей.</p> <p>Не содержит летучих органических растворителей.</p> <p>Без неприятного запаха.</p>
<b>Назначение</b>	<p>Для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (коридоры, кухни, ванные комнаты и др.), а также для поверхностей, требующих регулярного мытья с применением бытовых неабразивных моющих средств (стены в административных и офисных помещениях и пр.). Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</p>
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	<p>Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а также по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.</p>
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения.</li> <li>✓ Interior– интерьерные краски.</li> <li>✓ II класс износостойкости по DIN EN 13300.</li> <li>✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. №1,2,3.</li> <li>✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).</li> <li>✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015).</li> </ul>

**ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС**  
 197375, Россия, Санкт-Петербург,  
 ул. Маршала Новикова, 28  
 Тел. (812) 320 7067  
[www.eskaro.ru](http://www.eskaro.ru)

Предприятие входит в состав  
 холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпательной. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. При окраске обоев и прочих впитывающих рулонных материалов предварительное грунтование обязательно.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
<b>Цвет</b>	База А — белый; можно использовать, в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только после колеровки!
<b>Колеровка</b>	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами TM Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
<b>Расход</b>	11–13 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может потребоваться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
<b>Время высыхания</b>	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	база А 1,45 кг/л; база TR 1,22 кг/л
<b>Штрих- коды EAN</b>	база А 0,9л 4 607 003 915 193 база А 2,7л 4 607 003 914 646 база А 4,5л 4 607 003 912 505 база А 9л 4 607 003 914 653 база А 15л 4 607 003 916 268 база А 28л 4 607 003 918 798 база TR 0,9л 4 607 003 918 514 база TR 2,7л 4 607 003 918 521 база TR 9л 4 607 003 918 538
<b>WWW</b>	<a href="http://eskarо.ru/produkcija/katal/paints/aura_golfstroem/">http://eskarо.ru/produkcija/katal/paints/aura_golfstroem/</a>
<b>Объем/масса</b>	0,9л (1,3кг / 1,1кг) / 2,7л (3,9кг / 3,3кг) / 4,5л (6,5 кг) / 9л (13,1кг / 11,0кг) / 15л (21,8 кг) / 28л (40,6кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

