

TALATU CLEARCOAT WF 620-10

Лак прозрачный для древесины

Назначение: Лак применяется для окраски погонажных изделий, досок, вагонки, бруса, бревна, OSB и ДСП плит, а также прочих деревянных изделий, используемых в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться на окрасочных линиях.

Характеристики: Содержание нелетучих веществ ок. 30 объемных %

Время высыхания, +23°C / 50 % RH
- от пыли (степень 1) около 45 минут
- на ощупь (степень 3) около 1-2 часов
Покрытие следующим слоем через 2-3 часа

Толщина мокрой пленки (1 слой) 100 мкм
Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

Разбавитель, очистка инструментов Вода

Цвет Бесцветный, может колероваться в лессирующие оттенки

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 15%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом P120-150.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

Нанесение: Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью или распылением. Разбавлять в зависимости от применяемого метода нанесения и объекта до 50%.

- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 18 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.