

## Цветное масло для интерьера

Арт.8510 Белое

### Свойства

BIOFA цветное масло Color-Oil For Indoors белое - профессиональный продукт, на основе высококачественных биомасел и восков. Используется для придания цветового оттенка поверхности древесины и в качестве защитного покрытия для элементов интерьера, мебели, лестниц и всех видов напольных покрытий из европейских пород древесины, пробки. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, износостойчивую, антистатическую поверхность. Легко обновляется.

### Состав

Касторовое масло, диоксид титана, эфир канифоли, сафлоровое масло, кремниевая кислота, микровоск, силикат алюминия, эфир янтарной кислоты, бентонит, алифатические углеводороды, сиккатив, антиоксиданты.

### Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (максимальная допустимая влажность древесины 12%), очищенной от грязи, пыли и жира. Удалить старые лакокрасочные покрытия. Трешины и прочие дефекты > 0,5 мм следует зашпаклевать. Поверхность тщательно отшлифовать в несколько этапов, используя абразивный материал от грубого до тонкого. Страйтесь не оставлять следов (царапин) при шлифовании, в противном случае, после окрашивания цветным маслом, данные дефекты проявятся. Окончательная шлифовка для напольных покрытий Р120-150 для мебели Р180-240. Маслянистую или смолистую поверхность древесины следует обработать растворителем BIOFA 0500. Для повышения впитывающей способности поверхности из твердолиственных пород древесины (дуб, ясень и т.д.), рекомендуется смочить ее влажной губкой, дать просохнуть, затем обработать поверхность зеленым падом в направлении волокон, тщательно удалить пыль.

### Нанесение

**Белый прозрачный (выбеленный):** Продукт тщательно перемешать. На большие поверхности (например, паркетный пол) продукт следует наносить щеткой для пола, валиком с коротким ворсом, резиновым скребком или шпателем с двойным лезвием. С помощью валика или кисти нанесите масло тонким равномерным слоем. Работая кистью, распределите материал по направлению волокон древесины. При использовании шпателя с двойным лезвием или резинового скребка, следует вылить небольшое количество масла на пол и распределить его тонким равномерным слоем, для этого растирайте масло полосой без отрыва шпателя или резинового скребка от обрабатываемой поверхности. Паркетные планки со швами или фасками следует дополнительно обработать щеткой для пола либо жесткой кистью. Через 15-20 минут следует отполировать поверхность белым падом при помощи дисковой машины или ручного держателя для пада. На небольшие поверхности (например, поверхности мебели)

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

продукт следует наносить при помощи кисти или хлопчатобумажной ткани. Через 15-20 минут следует отполировать поверхность белым падом. Материал не должен заполнять стыки, выемки и т.д., так как это существенно увеличит время высыхания продукта в этих местах. **Важно:** В зависимости от температуры и влажности воздуха время контакта масла с поверхностью до располяровки может быть сокращено или увеличено.

**Легкий белый непрозрачный:** Продукт тщательно перемешать. На большие поверхности, например паркетный пол, продукт следует наносить щеткой для пола, валиком с коротким ворсом. На небольшие поверхности (например, поверхности мебели) продукт следует наносить кистью, валиком с коротким ворсом или распылителем. Нанесите продукт тонким равномерным слоем. При работе кистью или щеткой для пола стараетесь вести инструмент без отрыва от поверхности по всей длине пола по направлению укладки. При нанесении материала не должен заполнять стыки, выемки и т.д., так как это существенно увеличит время высыхания продукта в этих местах. Паркетные планки со швами или фасками следует обработать щеткой для пола либо кистью.

**Важно:** Всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке продукта обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Не использовать продукт при температуре окружающей среды ниже 16°C и выше 30°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей. Перед покраской, цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях.

## Завершающая обработка

Износостойкое покрытие достигается путем нанесения 1-2 дополнительных слоев твердого масла-воска 9032/9062. Для сохранения яркости цвета масла и предотвращения пожелтения в твердое масло-воск следует добавить 10% используемого цветного масла арт.8510.

## Расход

Для плотных пород древесины в один слой 33-66 м<sup>2</sup>/л в зависимости от впитывающей способности поверхности, метода нанесения и интенсивности цвета.

Для мягких пород древесины в один слой 20-30 м<sup>2</sup>/л в зависимости от впитывающей способности поверхности, метода нанесения и интенсивности цвета.

На брашированных, грубошлифованных, торцевых и других сильно впитывающих поверхностях, расход продукта увеличивается.

## Сушка

При нормальных условиях (20°C / 55%) готовность к шлифованию и нанесению последующих слоёв: через 16-24 часов. Полное высыхание и окончательная прочность наступает через 7-10 дней. В течение этого времени следует защищать поверхность от влаги, грязи и чрезмерных нагрузок. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

## Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500. Инструменты со следами засохшего масла очистить средством Napona арт.2090.

## Уход

Для ухода за окрашенной поверхностью рекомендуется использовать BIOFA арт.2085 Naplana, для очистки поверхности - средство BIOFA арт.4010 Nacasa.

## Хранение

Хранить в прохладном, сухом, хорошо закрытом месте. Возможно образование пленки. Перед применением удалить, при необходимости процедить.

## Правила техники безопасности

Внимание! Рабочие материалы, пропитанные продуктом, например, губки, тряпки, одежда, шлифовальная пыль, необходимо хранить в плотно закрытых металлических емкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности (опасность самовозгорания!). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Отходы и емкости должны быть утилизированы безопасным способом. Обеспечить достаточную защиту рук при использовании продукта! Во время шлифования следует использовать маску для защиты от пыли! Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

## Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местным законодательством. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только очищенную упаковку.

## Идентификация VOC согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV:

Предельное значение ЕС (A/f): 700 г/л (2010)

8510 содержат макс. 385 г/л VOC.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.