

Спецификация: водный состав на основе специального акрилата для обработки торцов строительной древесины, кромок фанеры и древесностружечной плит. Образует эластичную, атмосферостойкую пленку с очень низкой водопроницаемостью. Устраняет интенсивный влагообмен через торцы и эффективно препятствует образованию трещин на древесине.

Содержание сухих веществ: ок. 45%

Расход: суммарно прим. 220 – 300 мл/м²

Нанесение: синтетической кистью или распылением.

Финишная обработка: количество слоев не менее 2-ух

Поставляемая форма/цвет: бесцветная под колеровку

Степень глянца: матовый.

Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л.

Указания по применению:

консистенция: применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды в зависимости от условий нанесения.

чистка инструментов: водой, сразу после использования

условия нанесения: не ниже +5° С, влажность древесины не выше 18 %

время высыхания: прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.

общие указания: перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: перед применением и после длительных пауз содержимое банки тщательно перемешать. Поверхность, подлежащая окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений. Качество подготовки поверхности определяет последующий результат покраски. Состав нанести равномерно по всей окрашиваемой поверхности. Рекомендуется нанести не менее двух слоев..

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.