

Спецификация: водный полуматовый лак премиум класса. Применяется для лакировки стен и потолков внутри дома и для наружных деревянных поверхностей без контакта с землей. Создает эластичное дышащее лаковое покрытие, которое хорошо выдерживает атмосферные нагрузки и УФ. Не рекомендуется для деревянных поверхностей подверженных механическим нагрузкам. Снаружи используется для покраски новых деревянных домов из клееного бруса, фасадных и интерьерных досок. Внутри подходит для окраски любых видов деревянных поверхностей. Не применять без тонирующего грунта и колеровки на фасаде дома.

Содержание сухих веществ: ок. 45%

Расход: снаружи по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 240 – 300 мл/м²

Нанесение: синтетической кистью или распылением.

Предварительная обработка: Renowood EcoBase или Renowood Toner

Финишная обработка: на фасаде в 2 слоя.

Поставляемая форма/цвет: бесцветный под колеровку

Степень глянца: полуматовый.

Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л.

Указания по применению:

консистенция:	применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды
чистка инструментов:	водой, сразу после использования
условия нанесения:	не ниже +5° С, влажность древесины не выше 18 %
время высыхания:	прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
общие указания:	перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Перед применением и после длительных пауз лак в банке тщательно перемешать. Рекомендуется нанести не менее 2-х слоев.

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.