

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №1

Окрашивание деревянных фасадов домов, беседок, бань,
детских площадок, заборов и садовой мебели

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) ПОКРЫТИЕ с лаками «HEMEL»

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P80-120	
2.	Нанесение антисептика	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью, обливом или окунанием с соблюдением расхода 100-125 г/м ² .	Hemel WP1000	
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
4.	Нанесение цветного грунта	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением или кистью с соблюдением расхода 100-125 г/м ² . Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 60%.	Hemel VA1000	Заколоровать грунт в нужный цвет
5.	Сушка	Рекомендованная температура от +18 С° до +35 С° при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
6.	Шлифование	Удаление поднявшегося ворса. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	
7.	Нанесение первого слоя лака	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением или кистью с соблюдением расхода 125-150 г/м ² . Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 60%.	Hemel SC7730 или VA1130	Время сушки от 1,5 до 2 часов.
9.	Шлифование	Удаление поднявшегося ворса. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива P150-180	При необходимости
10.	Нанесение финишного слоя лака	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением или кистью с соблюдением расхода 125-150 г/м ² . Рекомендованная температура от +15 С° до +25 С° при относительной влажности 60%.	Hemel SC7730 или VA1130	Покрытие готово к эксплуатации через 24 часа