



Renner Italia S.p.A.  
Via Ronchi inferiore, 34  
40061 MINERBIO (BO)

# GY-M045/XXX

**Водоразбавимая патина, эффект старины  
для удаления абразивной губкой**

**Основные характеристики:**

- Хорошая смачивающая способность
- Легко счищается после сушки

**Версии**

GY-M045	прозрачная
GY-M045/C02	белая

<b>Область применения</b>	Кухонные фасады, рамки, отделка декапе
<b>Методы нанесения</b>	Наносится распылением, после сушки удаляется с помощью абразивной губки или скотч брайта
<b>Рабочая смесь</b>	Разбавляется водой при необходимости. Нейтральная версия может колероваться: пигментными пастами EYM460 по рецептуре GY-M045/NTR - 95 частей, EY-M460/Cxx - 5частей; или же морилкой TY M003/TXX, 10% – с ней лучше счищается.

**Химико-физические характеристики в зависимости от цвета**

Сухой остаток прозрачной (%)	2,9 ± 0,5
Сухой остаток белой (%)	16 ± 2
Плотность (кг/л)	1,00 - 1,10

**Подготовка поверхности:** Патина наносится на отшлифованный грунт (полиуретановый, нитро, акриловый или водоразбавимый). Водоразбавимый грунт должен сохнуть до нанесения патины не менее 12 часов, иначе удаление патины может осложниться. Патина тонирует шлифованный субстрат сильнее нешлифованного. Если субстрат не шлифован, то для удаления излишков патины используется абразивная губка.

**Общие требования**

- Толстый слой патины может привести к потере адгезии
- Тщательно перемешать перед использованием
- Не хранить при температуре ниже 5°C и выше 35°C
- Не смывать отходы в канализацию
- Аппаратуру нанесения следует после использования промыть водой. Для удаления сухих плёнок использовать ацетон: оставить на ночь, затем смыть водой.