

**Спецификация:** водный состав с содержанием воска для лессирующей покраски деревянных поверхностей внутри дома. Без запаха. Применяется для покраски деревянных стен и потолков в жилых помещениях. Обеспечивает равномерную лессирующую покраску древесины, впитывается и подчеркивает текстуру древесины. Не шелушится, хорошо сохраняет цвет. Обработанные поверхности выдерживают периодическую очистку. Может наноситься без грунта, но для достижения наиболее однородной лессирующей покраски загрунтовать дерево Renowood EcoBase

**Содержание сухих веществ:** ок. 23%

**Расход:** по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 140 – 200 мл/м<sup>2</sup>

**Нанесение:** синтетической кистью или распылением.

**Финишная обработка:** количество слоев не нормируется

**Поставляемая форма/цвет:** бесцветная под колеровку

**Степень глянца:** матовый.

**Размеры упаковки:** 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л.

#### Указания по применению:

<b>консистенция:</b>	применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды в зависимости от условий нанесения.
<b>чистка инструментов:</b>	водой, сразу после использования
<b>условия нанесения:</b>	не ниже +5° С, влажность древесины не выше 18 %
<b>время высыхания:</b>	прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
<b>общие указания:</b>	перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обработываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

**Дальнейшие указания по обработке:** перед применением и после длительных пауз содержимое банки тщательно перемешать. Поверхность, подлежащая окраске, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений. Качество подготовки поверхности определяет последующий результат покраски. Воск нанести равномерно, хорошо растирая тонкими слоями. Рекомендуется нанесение в 2 слоя, при необходимости возможна легкая межслойная шлифовка.

**Указания по безопасности:** при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

**Хранение:** при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.

Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.