

IMPREGNANT

грунт тиксотропный



PROSTOCOLOR



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Улучшает адгезию дальнейшего финишного покрытия

Отвечает самым современным требованиям по защите дерева

Содержит высокоэффективные биоциды, глубоко проникающие внутрь древесины защищающие от биологического поражения

Высоко-экологичный, не имеющий запаха состав

Уникальная формула состава значительно продлевает срок службы древесины

назначение

IMPREGNANT — бесцветный тиксотропный грунт — антисептик высокого проникающего действия. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется как базовый антисептический грунт для обработки деревянных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений, перед нанесением финишного покрытия, таких как: Масла, воск, лазури, кроющий антисептик, пропитки, акриловые лаки, эмали и краски.

состав

Соли органических и неорганических кислот, аммониевые соединения, пропилен гликоль, вода.

Цвет: Бесцветный

Содержание ЛОС: 0 г/л

Фасовка: 0.9 л / 2.5 л / 5 л / 9 л

Степень блеска: матовый

Расход: в один слой - 6 м²/л (в зависимости от поверхности)

В зависимости от качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 10.06.2024 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира. Загрязненную поверхность промыть Шампунем WASHER PROSTOCOLOR. Необработанную древесину очищают от загрязнений и плесени. С обработанных ранее поверхностей удаляют слободержащиеся волокна древесины при помощи стальной щетки.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть ТМ PROSTOCOLOR, валик, распылитель.

УСЛОВИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Температура воздуха от +5°C до +35°C. Влажность воздуха – не более 80%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением IMPREGNANT необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие – 1 слой.

первый слой

Равномерно нанести IMPREGNANT PROSTOCOLOR по всей обрабатываемой поверхности древесины с помощью валика или кисти.

ВАЖНО!!! После обработки, необходимо защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания на 48 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20°C и влажности 40-60%: 48 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка при температуре до -35°C не более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.

Важно!

Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз - защитные очки. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.