



НТМ06Х (НТМВ06Х)– защитная пропитка 3в1 для экстерьера

Универсальное решение, которое объединяет в себе пропитку, грунт и финишное покрытие.
Отличное решение для небольших частных проектов.

Назначение: для внешних работ

Способ нанесения: кисть, валик, распыление

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	23,6%; 24,1%; 29,5% (зависит от блеска)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	24 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	1,02 кг/л (+ /- 0,030)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	80 – 100 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Количество слоев	1-3
Степень блеска	НТМ066 – 11 глосс (+ /- 1)
	НТМ06Н – 25 глосс (+ /- 2)
	НТМ06В – 80 глосс (+ /- 5)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,4 - 1,8 мм

Примечания: Колеруется пигментными пастами серий PZ4XX и PZ5XX.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности.
После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C