

## TALATU PAINT WF 502-30

Краска для наружных работ по дереву

**Назначение:** Водоразбавляемая полиакриловая краска для наружных работ. Применяется для окраски облицовочных досок, деревянных фасадов, элементов деревянных зданий, экстерьерной садовой мебели, ограждений и пр. Может использоваться как на производственных линиях, так и непосредственно на строительных площадках. Краска обладает отличной атмосферостойкостью, быстрым временем высыхания, хорошей укрывистостью и способностью к шатобелированию. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

<b>Характеристики:</b>	Содержание нелетучих веществ	ок. 37 объемных %
	Время высыхания, +23°C / 50 % RH	
	- от пыли (степень 1)	не более 45 минут
	- на ощупь (степень 3)	не более 1 часа
	Покрытие следующим слоем	через 2-3 часа
	Толщина мокрой пленки (1 слой)	125-150 мкм
	Рекомендуется нанесение в 1–2 слоя в зависимости от объекта и желаемого вида поверхности. В случае нанесения краски в 1 слой по загрунтованной поверхности минимальная толщина мокрого слоя составляет 200 мкм.	
	Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания. Расход также зависит от качества обработки поверхности, а также от цвета.	
	Разбавитель, очистка инструментов	Вода
	Степень блеска	полуматовый
	Цвет	База А и С, колеруется по каталогам RAL, NCS

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть чистая и сухая. Наносить на поверхность, предварительно загрунтованную TALATU PRIMER WP 102.

- Условия нанесения:** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.
- Нанесение:** Продукт поставляется готовым к применению. Краску следует тщательно перемешать перед нанесением. При необходимости краску можно разбавить водой на 5-10% для коррекции вязкости. Краска может наноситься распылением или кистью.
- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.  
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 18 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.