



Техническая спецификация

	УМ М044/XXX
	Защитные цветные пропитки для наружных работ

Основные характеристики

<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для различных пород дерева • Высокая укрывистость 	<ul style="list-style-type: none"> • Легко шлифуется • Быстро сохнет
---	--

Общие свойства:	Серия УМ М044/XXX это однокомпонентные антисептические защитные цветные пропитки с хорошей укрывистостью и устраняющие пожелтение или покраснение белых или прозрачных водоразбавляемых ЛКМ. Пропитки предназначены для защиты от грибков древесины, подверженной погодным воздействиям.
------------------------	--

Варианты:

УМ М044/NTR	нейтральный	УМ М044/C48	слоновая кость
УМ М044/C02	белый	УМ М044/C29	зелёный

Область применения:	Окна, ставни, входные двери, дачная мебель, балконы, ограды.
Способ нанесения:	Кисть, распыление, погружение, облив.
Рецептура смешивания:	Облив, погружение: разбавить водой (15-20%) Распыление, кисть: Продукт готов к применению. Нейтральная версия может быть подкрашена пастой ЕУ М 490 (2-4%)

Химические, физические характеристики

Содержание нелетучих веществ (%):	от 32 до 53
Плотность (кг/л):	от 1,10 до 1,35
Вязкость DIN4 (сек,20°C)	13" ± 3"
pH	-

Технические характеристики

Число слоёв	1-2 слоя
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м):	100 - 120
Интервал между слоями:	min: 2 часа. max: 4 часа.
Укрываемая поверхность (м ² /л)	9 - 10

Параметры сушки

Сушка при 20°C, влажности 45%-65%: 100 г/м ²		Сушка в тоннеле: 100 г/м ²		
		Температура	Время	
Нанесение иных слоёв	от 2 до 4 часов	Обдув	20°C	15 мин
Складирование	2 часа	Горячий воздух	30°C	30 мин
Пригодность к шлифовке	4 часа	Охлаждение	20°C	15 мин
		Нанесение иных слоёв после печи		
		Складирование после печи		
		Пригодность к шлифовке 4 часа		

Подготовка поверхности:	Тщательно очистите поверхность, которая должна быть сухой (10 – 14% влажности) и не иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами. Необходима шлифовка поверхности абразивной бумагой с зерном Р150 для мягких пород и зерном Р180 для твердых.
Последующее покрытие:	Водоразбавимые грунты и лаки/эмали

Внимание:

<ul style="list-style-type: none"> • Тщательно перемешать перед употреблением • Если продукт хранится при температуре от 5 до 35°C срок годности 12 месяцев • При нанесении материала, температура окрашиваемой поверхности, материала и атмосферы должна быть не ниже 15°C. В противном случае качество поверхности ухудшится • После работы оборудование должно быть промыто водой.

Что делать если...	Добавить	Дозировка	
		%	Грамм на 25 л
В случае сильного пенообразования	АУ М420	0,050	12,5
Если покрытие быстро сохнет	АУ М450	2-5	500-1250
Чтобы избежать бактериального загнивания	АУ М435	0,100	25