

Спецификация: водная матовая проникающая лазурь для деревянных домов. Не шелушится, длительное время сохраняет цвет. Применяется для лессирующей покраски снаружи дома и других деревянных поверхностей без контакта с землей и постоянного намокания. Обеспечивает равномерную лессирующую покраску деревянных фасадов. Хорошо впитывается и подчеркивает текстуру древесины. Рекомендовано для всех типов деревянных домов: профилированный брус, бревно, клееный брус, для фасадных и досок, балок, заборов. Перед нанесением на плохо впитывающую и смолистую древесину следует провести пробный выкрас для проверки на совместимость и впитываемость материала в поверхность. Для качественного финишного покрытия достаточно нанесение в 2-3 слоя. Не применять без колеровки.

Содержание сухих веществ: ок. 25%

Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 180 – 230 мл/м²

Нанесение: синтетической кистью или распылением.

Предварительная обработка: Renowood EcoBase

Финишная обработка: на фасаде в 2-3 слоя.

Поставляемая форма/цвет: бесцветная под колеровку

Степень глянца: матовый.

Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л.

Указания по применению:

консистенция:	применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды
чистка инструментов:	водой, сразу после использования
условия нанесения:	не ниже +5° С, влажность древесины не выше 18 %
время высыхания:	прим. 1-2 часа при +20° С, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
общие указания:	перед применением и после длительных перерывов перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Смолосодержащую древесину перед окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Перед применением и после длительных пауз лазурь в банке тщательно перемешать. Наносить равномерно, хорошо растирая по поверхности, избегать образования пленки. Рекомендуются нанести не менее 2-х слоев, возможна легкая межслойная шлифовка.

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции.

Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки.



Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на условия нанесения материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.