

Holz-Spezialöl

Технический паспорт

Январь 2015

Страница 1/2



Свойства:

Бесцветное, открытопористое специальное средство для обработки древесины на основе натуральных растительных масел. Специально разработано для естественной защиты и ухода за деревянными настилами, садовой мебелью и любой древесиной, находящейся на открытом воздухе. Шелковисто-матовая, естественно выглядящая поверхность подчеркивает цвет и текстуру древесины. Проникает особенно глубоко, устойчиво к неблагоприятному воздействию окружающей среды, крайне стойкое.

SAICOS Holz-Spezialöl защищает древесину естественным способом: натуральные масла глубоко проникают в структуру дерева и сохраняют его здоровье и эластичность и защищают от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Устойчиво к воздействию слюны и пота согласно DIN 53160 T.1+2. Проверено на соответствие EURO-Norm DIN EN 71 ч.3 (регулирование миграционных процессов). Степень противоскольжения: R 9.

Оттенки:

- 0110 Специальное масло, бесцветное
- 0112 Масло для лиственницы, прозрачное
- 0113 Масло для банкиря, прозрачное
- 0116 Масло для сосны и импрегнированной древесины
- 0118 Масло для Тика прозрачное
- 0122 Белое прозрачное
- 0123 Серое прозрачное
- 0180 Черное прозрачное

Примечание:

Все оттенки могут смешиваться. При использовании банок из различных партий, хорошо их предварительно перемешать. Конечный оттенок зависит от многих факторов, таких как: сорт древесины, структура и способ ее обработки. Мы рекомендуем, если есть возможность, сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах для получения представления о конечном цвете.

Область применения: Защитное и ухаживающее покрытие для деревянных настилов, садовой мебели, деревянных ростверков для террас и балконов и т.д. Подходит для любых видов древесины, особенно для твердых и экзотических пород, а также импрегнированной сосны, термически обработанной древесины и прочих видов древесины, используемой на открытом воздухе и в помещении.

- » защищает и ухаживает за деревянными настилами, террасами, садовой мебелью и прочим садовым оборудованием;
- » прозрачное, шелковисто-матовое покрытие;
- » степень противоскольжения: R 9;
- » устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды;
- » водо- и грязеотталкивающие свойства;
- » на базе натуральных растительных масел.

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и не замерзшей (влажность древесины 18%). Лаковое покрытие (например, мебели) надо удалить растворителем или шлифованием. Древесину, которая уже была покрыта SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL или другими открытопористыми лазурями, достаточно только очистить от загрязнений и при необходимости (например, садовую мебель) слегка ошлифовать (зерно не больше 150), удалить шлифовальную пыль. Террасы, длительное время подвергавшиеся воздействию окружающей среды, предварительно необходимо обработать SAICOS Holz-Entgrauer .

Важно! Породы древесины, которые со временем меняют цвет, например, сосну, дуглазию, лиственницу следует обработать SAICOS Holz-schutz-Imprägnierung 9003* для профилактической защиты от синевы (время высыхания – не менее 18 часов). Во время нанесения и в течение 1 дня не должен идти дождь. «Посеревшей» древесине можно вернуть ее первоначальный тон, обработав SAICOS Holz-Entgrauer . На новую древесину, по возможности, нанести масло всесторонне. Свеже - импрегнированная древесина перед покрытием должна "обветриться" (3 - 6 месяца).

*Продукт содержит биоциды, перед использованием ознакомьтесь с этикеткой и техническим паспортом.

Нанесение:

SAICOS Holz-Spezialöle готово к использованию, не разбавлять. Хорошо перемешать. Наносится кистью SAICOS или при покрытии деревянных настилов – специальной щеткой SAICOS .

Количество слоев : 2 слоя SAICOS Holz-Spezialöl.

Первый слой:

Нанести равномерный и тонкий слой в направлении волокон древесины. Высыхание : минимум 8 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Промежуточное высыхание ок. 4 часов.

Второй слой:

Нанести равномерный и тонкий слой. Высыхание : минимум 8 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Промежуточное высыхание ок. 4 часов.

Этот продукт можно наносить машинным способом, за подробной информацией обращайтесь к дилеру.

Наилучшая температура для производства работ по окраске: от 8 °C до 35 °C.

Holz-Spezialöl

Технический паспорт

Январь 2015

Страница 2/2



Расход на литр:

1 литр на ок. 14м² (2 слоя) Не наносить на замерзшую древесину. Зависит от сорта древесины и способа обработки. На террасы, которые много лет подвергаются воздействию окружающей среды, расход будет больше.

Простота эксплуатации:

Уборка и уход:

Поверхность моется водой. Мы не рекомендуем использовать установки для мытья под высоким давлением. Удаление зеленого налета возможно с помощью SAICOS Grün-Ex (со всех сторон). Посеревшую и непокрытую древесину обработать с помощью SAICOS Holz-Entgrauer. Выступившую смолу удалить с помощью SAICOS Pinselreiniger.

Обновление:

Просто нанесите еще один слой SAICOS Holz-Spezialöl на чистую поверхность. Шлифования не требуется.

Очистка рабочих инструментов:

С помощью SAICOS Pinselreiniger.

Хранение на складе:

В закрытой емкости – не менее 5 лет.

Продукт является морозостойким – для восстановления потребительских свойств разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:

Плотность: 0.85 - 1.02 гр/см³;

Вязкость: 30 - 41 секунд, 3 мм в воронке Форда, DIN 53211;

Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел и восков), после высыхания – без запаха;

Точка воспламенения: > 61 °C согласно DIN 53213.

Техника безопасности - первая помощь:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2)

Содержит:

Isothiazole; состоит из : CIT и MIT(3:1); 2-Butanoxim.

Может вызвать аллергическую реакцию.

Паспорт безопасности Вы можете получить по запросу.

Экологичность:

Предельное значение ЕС для минимально пленкообразующих лазурей (Kat. A/f): 700 гр/л VOC (2010). SAICOS Holz-Spezialöle содержит максимально 700 гр/л VOC. GISCODE: Ö60

Обозначение WGK 1 (Класс опасности загрязнения воды) согласно немецкой норме.

Наши технические советы по применению основываются на знаниях, полученных опытным путем, тем не менее, они являются только ориентировочными указаниями и не запрещают Вам самостоятельно проверить поставленные нами продукты на их пригодность в соответствии с поставленными Вами целями. Мы не можем непосредственно проконтролировать использование и нанесение продукта, поэтому вся ответственность по применению лежит на потребителе. С появлением нового технического регламента предыдущий теряет силу.

SAICOS COLOUR GmbH

Представитель в России

ООО "БауСтиль"

+7 (812)648-33-30

info@baustil.ru

www.saicos-shop.ru