



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS-A300/NTR

Защитное гибридное гидро-масло высшего качества для наружных настилов

Основные характеристики:

“Top Quality” защитный материал с маслами-эмульсиями и водоразбавимыми смолами, для наружных настилов	Содержит широкий спектр поглотителей УФ, обеспечивающих высокую стойкость.
После сушки придаёт настилу хорошие водоотталкивающие свойства	Содержит 2 фунгицида
Защитная плёнка, стойкая к вытаптыванию из-а специальных добавок. Сниженное скольжение.	Отделка не шелушится, но снашивается, подобно маслам. Возможно обновление без перекраски
Содержит поглотители свободных радикалов для сокращения деградации из-за солнечного облучения	Специальная гибридная формула обеспечивает быструю работу. несмотря на то, что это материал, основанный на маслах
Особенно пригодно для хвойной древесины и лиственной, бедной танинами. До нанесения на экзотическую или богатую танинами древесину рекомендуется произвести проверку.	

Область применения:	<ul style="list-style-type: none"> • Наружные полы • Настилы бассейнов • Облицовка 	<ul style="list-style-type: none"> • Веранды • Платформы • Доки 	<ul style="list-style-type: none"> • Садовая мебель
Метод нанесения:	Кисть, вальцы, распыление		
Рецептура смешивания:	Материал следует обязательно колеровать. Получаемый естественный эффект придаёт древесине тёплый тон и работает как фильтр солнечной радиации, увеличивая срок службы. Для колеровки используются пасты EYM470/TXX или EYM690. Возможно добавить до 5% воды. Перед использованием тщательно перемешать.		

Химико-физические характеристики (23 °C)

Сухой остаток (%)	22± 2
Плотность (кг/л)	1,030 ± 0,030
Вязкость DIN6, сек.	18 ± 3

Технические характеристики

Число слоёв	Кисть, валик: 2-3 слоя Распыление: 2 слоя
Вес жидкого слоя (г/м ²)	60...80
Интервал между слоями	2-24 часа
Кроющая способность (м ² /л)	12-20

Сушка при 20°C влажности 45% – 65% 80 г/м²

От пыли	30 мин.
На отлип	60 мин.
Последующие слои	4-24 часа
Ходимость	24-48 час.
Шлифовка	Не предусмотрена

Подготовка основания: шлифовка P120...150. Перед шлифовкой очистить древесину, удалить пыль. Нанести слой YMM101 на хвойную древесину, YMA097 - на лиственную древесину. Затем нанести 2-3 слоя колерованного YSA300/NTR.

Инструкция по нанесению: Кисть с синтетическим или смешанным ворсом. Валик из губки или с коротким ворсом.

Упаковка: Должна быть пригодна для контакта с плёнками из водоразбавимых материалов. Не использовать полистирол, ПВХ, многослойный картон

Общие требования:

- Перед применением тщательно перемешать.
- Срок хранения при температуре от 5 до 35°C: 18 месяцев.
- При окраске температура лака, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже 15°C и выше 35°C.
- Остатки нельзя сливать в канализацию.
- Покрасочное оборудование промывается водой. Для удаления засохших плёнок используется реагент AY M460 – наносится на окрашенную поверхность, оставляется на ночь, затем смывается водой.

Обслуживание**Покрyтия в хорошем состоянии (например, после 6 месяцев)**

Тщательно очистить тёплой водой и мягкой тканью.

Для удаления следов грязи и масел использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку.

Не использовать спирт или агрессивные растворители.

Планки с царапинами или следами вандализма

Использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку для удаления грязи и масел.

Не использовать спирт или агрессивные растворители.

Выровнять древесину в области царапин шкуркой P320, нанести кистью на всю поверхность планки один слой слегка колерованного YSA300. Необходимо наносить материал равномерно, поскольку в области царапин цвет может получиться более тёмным.

Покрyтия слегка изношенные (например, после 2-3 лет, в зависимости от условий)

Использовать нейтральный детергент RR1050 (Renner Italia) и микрофибровую салфетку для удаления грязи и масел.

Не использовать спирт или агрессивные растворители

Как следует просушить.

Тщательно очистить мягким веником (натуральным или синтетическим).

Нанести кистью один-два слоя колерованного YSA300.

Покрyтия полностью изношенные (например, после 3-4 лет, в зависимости от условий)

Тщательно очистить с помощью струи воды от аппарата высокого давления, чтобы удалить изношенную часть покрытия.

Не использовать спирт или агрессивные растворители.

Как следует просушить и очистить веником.

Нанести слой YMM101 для хвойной древесины или YMA097 для лиственной древесины.

Затем нанести кистью 2 слоя YSA300 с интервалом 4...24 часа между слоями.